



NOVACOI 20SV

ТУ 2252-015-20736482-11

Однокомпонентный полиуретановый клей для производства «сэндвич»-панелей на стендовых технологических линиях

Описание

NOVACOL 20SV представляет собой однокомпонентный влагоотверждаемый полиуретановый клей с высокой смачивающей и адгезионной способностью. Клеевой состав предназначен для приклеивания теплоизолирующих и облицовочных материалов – минеральной или стеклянной ваты, вермикулита, пеностекла, пенополистирола, пенополиуретана, фенопластика на листовую сталь, анодированный алюминий, керамическую плитку, дерево, бетон, кирпич, ОСП (ориентированно-стружечная плита), ДСП, ДВП, ЦСП. Используется на линиях с периодическим типом прессования с привлечением любого прессовочного оборудования.

- Производство структурно-изоляционных (СИП) панелей, в том числе с обкладкой из ОСП, керамической плитки, влагостойкой ДСП, ЦСП, СМЛ, ГВЛ, деревянно-композитных листов и др.
- Производство строительных «сэндвич»-панелей на основе минплиты, ППС, ППУ, PIR и др. со стальной облицовкой.
- Производство «сэндвич»-панелей для изотермических фургонов и холодильных камер.

Область применения

- Удобен при промышленной переработке вследствие низкой вязкости.

- Образует прочный, вибро-, водо- и термостойкий клеевой шов.

Расход

- 100–200 г/м² - в зависимости от пористости поверхностей и способа нанесения.

Очиститель

- Метиленхлорид, ацетон.

Срок хранения

- 6 мес. в герметичной упаковке при 0°-+30°C.

Упаковка

- Металлические ведра и бочки по 21 и 225 кг.
- Контейнер 1000 кг.

Технические характеристики

Параметр	Результат		
Внешний вид	темно-коричневая низковязкая жидкость		
Сухой остаток	100%		
Значение вязкости: БРУКФИЛЬД (+25°C) /В3-6 (+20 °C)	3000-4500 мПа*с/100-200 с		
Плотность абсолютная при +20°C	1,1 г/см ³		
Открытое время при 100%-ной влажности	+10°C	+20°C	+30°C
	21-35 мин	15-25 мин	5-8 МИН
Рекомендуемая температура нанесения	+10° - +30°C		
Время набора технологической прочности (50-70% от первоначальной прочности) при 100%-ной влажности	+10°C	+20°C	+40°C
	60-80 мин	30-40 мин	8-10 МИН.
Время набора эксплуатационной прочности	24 ч		
Прочность при сдвиге клеевого шва (ГОСТ 14759)	-45°C	+20°C	+90°C
	Ст.3/Ст.3	>8 МПа	>7 МПа
	Д-16/Д-16	>7 МПа	>6 МПа
Температура эксплуатации клеевого шва	постоянно		кратковременно
	-45° - +90°C		+120°C

Инструкция по применению

Способ нанесения	<ul style="list-style-type: none">• Ручной: полипропиленовый или металлический зубчатый шпатель, ролик с ковшиком.• Механизированный: автоматическая kleenanoсящая машина, обеспечивающая струйное нанесение через «кларнет» (распределительная трубка с отверстиями), аппараты безвоздушного распыления.
Подготовка поверхностей к склеиванию	<ul style="list-style-type: none">• Очистить поверхности металлических листов от пыли, масляных и жировых загрязнений промывкой растворителями – ацетоном, метиленхлоридом, уайт-спиритом.• Поверхности утеплителей должны быть обеспылены.
Нанесение	<ul style="list-style-type: none">• Подключить, в случае механического способа нанесения, упаковку с kleem к kleenanoсящему узлу. В целях оптимизации автоматической подачи kleя необходимо, особенно если kleевой состав перед применением находился достаточно долго в зоне воздействия отрицательных температур, приведение вязкости к нормированным значениям, выдерживая упаковку с kleем при комнатной температуре не менее 24 ч.• Нанести kleй на одну из склеиваемых поверхностей с расходом 100-200 г/м².• Равномерно распылить воду в виде тонкой дисперсии (тумана) на свеженанесенный kleевой слой с расходом: 20-30 г/м² – в случае склеивания ППС; 50-70 г/м² – при склеивании минеральной ваты.• Совместить склеиваемые поверхности в течение 20 мин. от момента нанесения kleя и водяного тумана. Внимание! точное значение открытого времени должно быть определено в конкретных производственных условиях (согласно Регламенту тестирования kleя).• Поместить склеиваемые поверхности под нагрузку или в пресс с равномерным удельным давлением 100 – 200 г/см².• Обеспечить нормированное при +20⁰C – 30-40 мин. – время выдержки склеиваемых материалов под регламентированной нагрузкой. Внимание! точное время набора технологической прочности должно быть определено в конкретных производственных условиях (согласно Регламенту тестирования kleя).• Снять оказываемую на склеиваемые изделия удельную нагрузку по достижении технологической прочности kleя, вы свободить рабочее пространство пресса для последующей закладки.
Готовность «сэндвич»-панелей к переработке	<ul style="list-style-type: none">• «Сэндвич»-панели готовы к дальнейшим операциям по переработке, а именно – резке по достижении kleem в прессе регламентируемой технологической прочности: при +20⁰C – через 30-40 мин.
Готовность «сэндвич»-панелей к отгрузке	<ul style="list-style-type: none">• Отгрузка готовых «сэндвич»-панелей, особенно в зимнее время, должна производиться после выдержки панелей при +20⁰C не менее 24 ч.

Меры безопасности при применении клея

NOVACOL 20SV не содержит легковоспламеняющихся растворителей.

При промышленной переработке клея запрещается пить, курить, принимать пищу, применять неисправное электрооборудование, открытый огонь; работать без средств индивидуальной защиты, допускать попадание материала на кожу, в рот и глаза; по окончании работ в обязательном порядке необходимо лицо и руки вымыть водой с мылом.

Рабочий персонал в обязательном порядке должен пройти инструктаж по технике безопасности, быть обеспечен спецодеждой и индивидуальными средствами защиты – защитными очками, перчатками.

Все работы по нанесению клея должны проводиться в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и противопожарными средствами. Приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, не превышающее предельно допустимые концентрации в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-76.

При попадании клея на открытые участки кожи необходимо снять его ватным тампоном или салфеткой и промыть загрязненное место теплой водой с мылом, в случае появления кожных реакций необходимо обратиться к врачу; при попадании клея в глаза необходимо немедленно промыть их большим количеством прохладной воды в течение 10 мин.; обратиться к врачу; в случае заглатывания продукта необходимо обратиться к врачу.

При первых признаках отравления пострадавшего необходимо удалить из опасной зоны, освободить от загрязненной и стесняющей одежды, дать кислород и принять меры для вызова медперсонала.

Утилизация оригинальной упаковки из-под клея, а также жидких и твердых отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Перевозка клея: всеми видами крытого транспорта; температура перевозки: 0⁰ - +30⁰C.

Хранение клея: в сухом отапливаемом помещении в оригинальной герметичной упаковке при 0⁰ - +30⁰C; в разгерметизированной (открытой) упаковке хранить клей запрещается по причине его отверждения при контакте с влагой воздуха.

Возобновляемость свойств: клей набирает вязкость и незначительно выкристаллизовывается при перевозке и хранению в условиях отрицательных температур; выдержка клея при комнатной температуре приводит к восстановлению первичных свойств; в этом случае перед промышленным применением необходимо предварительное тестирование клея на его соответствие требуемым нормам.

Срок годности: 6 мес. в герметичной заводской упаковке. Материал может быть использован после истечения срока годности только после внутреннего контроля на соответствие технологических параметров требуемым нормам по ТУ.

Внимание! Производитель не несет ответственности за качество выпускаемой потребителем клея продукции; потребитель клея обязан руководствоваться данным техническим описанием и проводить тестовые испытания перед промышленным использование клеевой композиции.