



**NOVACOL HS 230**



**Двухкомпонентное  
полиуретановое связующее**



# NOVACOL HS 230

**Двухкомпонентное полиуретановое связующее для любых видов  
натурального и искусственного камня**

## Описание

NOVACOL HS 230 представляет собой двухкомпонентное полиуретановое связующее, сочетающее высокую прочность и водостойкость после отверждения. Предназначено для производства дорожных покрытий на базе минеральных наполнителей: природный камень, мраморная и гранитная крошка, речная галька, цветное стекло, декоративный песок, металл, пластик, стеклоткань и т.д. В сочетании с фракционированным сухим наполнителем связующее позволяет получить формованные изделия и покрытия высокой пористости, хорошо пропускающие воду и всегда остающиеся сухими. Применяется для создания бордюров, устройства садовых дорожек, частных парковок, площадок для мойки автомобилей, элементов декора в ландшафтном дизайне и приусадебном хозяйстве. Используется в строительстве автомобильных и железных дорог - для предотвращения осыпания и обеспечения фиксации щебня, укрепления грунтов на откосах.

## Область применения

- Дорожное строительство.
- Берегоукрепление.
- Ландшафтное строительство.
- Производство формованных изделий малых архитектурных форм: кашпо, урны, парковые скамейки и др.
- Ремонт и восстановление бетонных конструкций и промышленных полов.
- Устройство промышленных покрытий полов.

## Отличительные свойства связующего

- Не содержит растворители, не имеет запаха.
- Универсально и хорошо совместимо с различными видами фракционированных наполнителей.
- Устойчиво к воздействию воды, плесневых и грибковых микроорганизмов, нефтепродуктов, минеральных масел, бензину, растворов кислот и щелочей.
- Выдерживает
- температуры от -60<sup>0</sup>C до +120<sup>0</sup>C.
- Имеет высокую адгезию к различным основаниям – камню, бетону, ЦПС, дереву, стеклу, металлу и др.

## Расход

- Наполнитель: 90,9 – 94,3% (масс.).
- Связующее: 5,5-9,1% (масс.).

## Очиститель

- Ксиол, ацетон, нефрас.

## Срок хранения

- 6 мес. в герметичной упаковке при +0<sup>0</sup> - +30<sup>0</sup>C.

## Упаковка

- Компонент «А»: ведро - 19,6 кг
- Компонент «Б»: ведро - 12,25 кг.



**NOVACOL HS 230**

## Технические характеристики

| Параметр   | Компонент «А»                                     | Компонент «Б»                   |
|--|---|---------------------------------|
| Внешний вид  | Вязкая желтоватая жидкость                        | Низковязкая коричневая жидкость |
| Сухой остаток  | 100%  | 100%                            |
| Соотношение смешивания по массе:   | 1,6   | 1                               |
| Динамическая вязкость при +25°C, мПа*сек.  | 800 – 1200  | 200 – 300                       |
| Плотность при +25 °C, г/см <sup>3</sup>  | 0,98  | 1,23                            |
| <b>Параметр</b>  | <b>NOVACOL HS 230</b>                             |                                 |
| Внешний вид  | Желтоватый – в объеме, бесцветный – в тонком слое |                                 |
| Плотность при +25 °C, г/см <sup>3</sup>  | 1,10  |                                 |
| Динамическая вязкость при +25°C, мПа*с   | 500 – 800   |                                 |
| Жизнеспособность в массе при +20°C, мин  | 25–35   |                                 |
| Жизнеспособность в массе смеси связующего с каменной крошкой в массовом соотношении 3-6:100 при +20°C, мин             | 35 – 45   |                                 |
| Время набора технологической прочности смеси связующего с каменной крошкой в массовом соотношении 3-6:100 при +20°C, ч | 24  |                                 |
| Твердость по Шору D, усл.ед., не менее   | 50  |                                 |
| Предел прочности при разрыве, МПа, не менее  | 15  |                                 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее   | 20  |                                 |
| Умеренная пешеходная нагрузка при +20°C, ч   | 24  |                                 |
| Полная водостойкость при +20°C, дн.  | 5-7   |                                 |

## Рекомендации по применению

### Подготовка основания для нанесения покрытия:

- Покрываемые поверхности должны соответствовать СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.0403-87 «Изоляционные и отделочные работы»: прочность на сжатие – не менее 20 МПа; прочность на отрыв – не менее 1,5 МПа; ровность – не более 2 мм на двухметровой рейке.
- Неподвижные усадочные и прочие трещины и выбоины основания должны быть расшины и обработаны соответствующими ремонтными составами. В качестве ремонтного состава для выбоин может использоваться смесь NOVACOL P2100 с сухим кварцевым песком в соотношении 1:4.
- Поверхности цементных и металлических оснований должны быть очищены от цементного молочка, грязи, масел, продуктов коррозии и окалины путем шлифования или пескоструйной обработки. Поверхностные разрушения, неровности и шероховатости основания должны быть устранены механически посредством фрезерования, шлифования, зачистки жесткими щетками, дробеструйной и пескоструйной обработкой.
- Подвижные трещины и температурные швы должны быть заполнены высокомодульным полиуретановым герметиком.
- Удаление пыли и промывка отшлифованного пола должны производиться с помощью промышленных моющих пылесосов.

## Подготовка состава для нанесения:

### Инструменты:

- электронные весы для взвешивания компонентов;
- бетономешалка/промышленный миксер/дрель с насадкой (150-300 об/мин);
- чистая и сухая емкость;
- спиралевидная насадка с диаметром не менее 1/3 диаметра емкости;
- шпатель/терка и гладилка для разравнивания

### Способ нанесения:

- Обычный шпатель.

### Условия нанесения материала

| Показатель   | Значение               |  |
|--|------------------------|--|
| Влажность основания, не более<br>(бетон / дерево / металл) |                        | 4 / 12 / 5 масс.%                          |
| Влажность воздуха  | при +20 <sup>0</sup> C | не более 80%, недопустимо образование росы |
|  | при +10 <sup>0</sup> C | не более 70%, недопустимо образование росы |
| Температура основания                                      |                        | на 3 <sup>0</sup> C выше точки росы        |
| Температура воздуха  |                        | +12 <sup>0</sup> C – +35 <sup>0</sup> C    |

### Приготовление состава (А/Б = 1,6/1):

- Перемешать емкость с компонентом «А».
- Перелить без остатка компонент «Б» в емкость с компонентом «А»; перемешать смесь 2-3 мин – до однородного по цвету и вязкости состояния.

### Приготовление основания и состава к нанесению:

- Загрунтовать поверхность основания: сухого - грунтом-праймером NOVACOL P150 (расход: 100-200 г/м<sup>2</sup>; нанесение основного состава – через 1-2 ч); влажного – NOVACOL P250 (расход: 300-400 г/м<sup>2</sup>; нанесение основного состава – через 5-7 ч).
- Перемешать (удалить расслоение) содержимое ведра с компонентом «А» низкооборотной, менее 600 оборотов в минуту, дрелью.
- Вылить содержимое ведра «Б» в ведро «А» и тщательно, особенно возле дна и стенок банки, перемешать низкооборотной дрелью до гомогенного (однородного) состояния в течение 3-5 минут (дрель включать только после погружения насадки в материал).
- Перелить клей в чистую, сухую емкость и, с целью исключения непромесов, дополнительно перемешать.

### Время выработки материала (смеси компонентов)

| Рабочее время                     | Температура       |                    |                    |                    |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                   | +5 <sup>0</sup> C | +10 <sup>0</sup> C | +20 <sup>0</sup> C | +30 <sup>0</sup> C |
| Время выработки смеси компонентов | 35 мин            | 30 мин             | 25 мин             | 15 мин             |

### Нанесение

#### Вариант 1.

- Ввести в смеситель необходимое количество чистого и сухого наполнителя подобранный фракции.
- Ввести в смеситель требуемое количество связующего (4-6% от массы наполнителя).

- Тщательно перемешать смесь до получения однородной по консистенции и цвету массы – не менее 5-10 мин.
- Выложить смесь в течение 35-45 мин. после приготовления на предварительно прогрунтованное составом NOVACOL P150/NOVACOL P250 основание или в приготовленную пресс-форму, предварительно обработанную антиадгезионным слоем.
- Разровнять покрытие гладилкой в течение 35-45 мин. после приготовления (время сохранения связующим свойств липкости).
- Уплотнить покрытие до требуемой толщины с помощью металлического валка, смазанного антиадгезивом или гладилкой.

### **Вариант 2.**

- Выложить наполнитель на предварительно прогрунтованное составом NOVACOL P150/NOVACOL P250 основание или в приготовленную пресс-форму, предварительно обработанную антиадгезионным слоем.
- Равномерно распылить (пролить из лейки) связующее с расходом 3-5 кг/м<sup>2</sup> для обеспечения его проникновения в структуру наполнителя на глубину 10-20 см.
- Разровнять покрытие гладилкой в течение 35-45 мин. после приготовления (время сохранения связующим свойств липкости).
- Уплотнить покрытие до требуемой толщины с помощью металлического валка, смазанного антиадгезивом или гладилкой.

**Внимание!** Уложенное покрытие набирает прочность согласно установленной динамике:

### **Набор прочности покрытия**

| Уровень нагрузки                 | Температура      |                    |                    |                    |
|----------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                  | 0 <sup>0</sup> C | +10 <sup>0</sup> C | +20 <sup>0</sup> C | +30 <sup>0</sup> C |
| Пешеходное движение              | 96 ч             | 48 ч               | 24 ч               | 16 ч               |
| Легковой автотранспорт           | 12 дн.           | 6 дн.              | 3 дн.              | 2 дн.              |
| Полная эксплуатационная нагрузка | 10-12 дн.        | 6-8 дн.            | 3-5 дн.            | 2-3 дн.            |

**Внимание:** в течение 6-8 ч воздействие атмосферных осадков недопустимо.

### **Условия транспортирования и хранения:**

- Транспортирование и хранение материала должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 9980.5. Перевозка осуществляется всеми видами транспортного средства крытого типа при температуре не ниже +15<sup>0</sup>C и не выше +30<sup>0</sup>C.
- В случае переохлаждения материала возможны нарастание вязкости и частичная кристаллизация. Восстановить нормативные свойства материала можно его выдерживаем при температуре +20<sup>0</sup> - +30<sup>0</sup>C не менее 24 ч.

### **Меры безопасности при работе с материалом:**

- Обеспечить вентиляцию в закрытом помещении. При недостаточной вентиляции пользоваться индивидуальными средствами защиты (ИСЗ).
- Не производить сварочные работы, пользоваться открытым огнем.
- Материал может вызывать раздражение кожи, при нанесении использовать ИСЗ.
- При попадании материала на слизистую оболочку или в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.





109316 г. Москва, Волгоградский пр.,  
дом 47, офис 325

тел. +7(495) 792 35 85,  
+7(926) 881 94 87

e-mail: [info@novacol.ru](mailto:info@novacol.ru)  
[www.novacol.ru](http://www.novacol.ru)